

FACEAL POLISH

Tuotekoodi 9940 (valmistajan TDS – KTT ei ilmoita tuotekoodia, vain kauppanimen "Faceal Polish", joka täsmää)



Pintasuojaus.com

sivu 1 / 3

KIILLOTE BETONILATTIOILLE, JOTKA ON KÄSITELTY FACEAL CONCRETE FLOOR -JÄRJESTELMÄLLÄ

1. Tuotekuvaus

FACEAL POLISH on metalli-ioneja sisältävä akryylidispersio, joka muodostaa käsitellylle pinnalle kestävästä kulutuskerroksen. Tuote on suunniteltu ensisijaisesti betonipinnoille, jotka on aiemmin käsitelty Faceal Concrete Floor -järjestelmällä, mutta se soveltuu myös muilla Faceal-tuotteilla suojatuille pinnoille.

Kuivuttuaan FACEAL POLISH voidaan kiillottaa hidas- tai nopeakäyntisellä yksilaikkakoneella, jolloin sen mekaaninen ja kemiallinen kestävyys paranee edelleen.

Vain sisäkäyttöön.

2. Käyttökohteet

Kulutuskerros Faceal Concrete Floor -järjestelmälle sisätiloissa. FACEAL POLISH muodostaa järjestelmän pintaan kulutuskerroksen, joka kestää päivittäistä käyttöä ja jonka voi aina uusia pinnan kuormituksen mukaan. Kevyet naarmut ja kulkujälkien aiheuttamat kulumat on helppo poistaa uusimalla kulutuskerros.

3. Ominaisuudet

- Kestävä kulutuskerros
- Kiillotettavissa yksilaikkakoneella kiillon ja kestävyysparantamiseksi
- Laimennettavissa vedellä ylläpitokäsittelyä varten
- Antaa pinnalle kiiltävän lopputuloksen ja parantaa naarmunkesto
- Helpottaa pinnan puhdistusta
- Ei syttyvä
- Yli 90 % biohajoava
- Liuotinvapaa vesipohjainen dispersio

KOOSTUMUS

Metalli-ioneja sisältävä akryylidispersio vesipohjaisessa faasissa, liuotin- ja silikonivapaa

MENEKKI

30–40 m²/litra kerrokselta (1 kerros)
tai 15–20 m²/litra (2 kerrosta)

KUIVUMISAIKA

n. 30 min kerrosten välillä, kävelykel-poinen 6 h kuluttua

VÄRI

Neste luonnonvalkoinen

4. Käyttöohjeet

4.1 Käsittelyolosuhteet. Ympäristön ja pinnan lämpötilan on oltava vähintään +10 °C. Tee aina koe-käsittely pienelle alueelle ennen varsinaista työtä.

4.2 Pohjatyöt. Pinnan on oltava puhdas, pölytön ja kuiva. Käsittele vain puhdistettuja pintoja. Ravista astiaa hyvin ennen käyttöä.

4.3 Sekoitus / ohentaminen / laimennus. Ensimmäistä kerrosta ei ohenneta. Säännöllistä ylläpitokäsittelyä varten tuotteen voi laimentaa vedellä suhteessa 1:9.

4.4 Levitystapa. Levitä 1. kerros laimentamattomana lattiaharjalla tai telalla. Levitä sen jälkeen 2–3 ohutta kerrosta mikrokitumopilla tai moppauslaitteella. Anna kuivua n. 30 minuuttia ennen 2. kerroksen levitystä. Levitä 2. kerros ristiin 1. kerrokseen nähden. Kiiltävämpää lopputulosta varten voi levittää 3. kerroksen 30 minuutin kuivumisaian jälkeen. Kiillon ja lujuuden parantamiseksi FACEAL POLISH voidaan kiillottaa hidas- tai nopeakäyntisellä yksilaikkakoneella ja siihen soveltuvalla laikalla.

4.5 Kuivumisaika. Kerrosten välillä n. 30 minuuttia. Pinnalla voi kävellä 6 tunnin kuluttua viimeisestä kerroksesta.

4.6 Ainekulutus. Menekki on 30–40 m²/litra yhden kerroksen käsittelyssä tai 15–20 m²/litra kahden kerroksen käsittelyssä. Menekki riippuu alustan huokoisuudesta.

5. Työvälineiden puhdistus

Puhdista kaikki työvälineet vedellä heti käytön jälkeen.

6. Työskentelyolosuhteet

Vain sisäkäyttöön. Ympäristön ja pinnan lämpötilan on oltava vähintään +10 °C.

7. Hoito ja huolto

7.2 Huolto-ohje. Säännöllistä ylläpitokäsittelyä varten FACEAL POLISH laimennetaan vedellä suhteessa 1:9. Kulutuskerros uusitaan pinnan kuormituksen mukaan. Kevyet naarmut ja kulkujälkien kulumat poistuvat uusimalla kerros. Älä sekoita tuotetta muiden tuotteiden kanssa.

8. Varastointi ja pakkauskoot

Säilytys +5...+30 °C alkuperäisessä, suljetussa astias-
sa 12 kk valmistuspäivästä. Suojaa pakkaselta ja
kuumuudelta.

Pakkauskoko: 5 litran kanisteri.

9. Työturvallisuus

Tuotetta ei ole luokiteltu vaaralliseksi asetuksen (EY) N:o 1272/2008 [CLP/GHS] mukaan, mutta asianmukaisen suojavälineiden käyttö on suositeltavaa.

Hengityksen suojaus. Hengityssuojainta ei tarvita normaaleissa, riittävästi ilmastoiduissa käyttöolosuhteissa. Sen käyttö on suositeltavaa suljetuissa tiloissa ja ruiskutuslaitetta käytettäessä.

Käsien suojaus. Käytä sopivia, tuotetta läpäisemättömiä suojakäsineitä (EN 374). Soveltuva materiaali on nitrilikumi.

Ihon suojaus. Erityistä suojavaatetusta ei tarvita normaaliolosuhteissa.

Silmien suojaus. Käytä tiiviitä suojalaseja (EN 166).

Nieltäessä: älä oksennuta. Ota yhteys lääkäriin tai Myrkytystietokeskukseen.

Katso tarkemmat tiedot käyttöturvallisuustiedotteesta (KTT).

Tuotetta ei saa päästää viemäriin, vesistöön eikä maaperään. Toimita tyhjat astiat hyväksytyyn jätteenkäsittelylaitokseen kierrätettäväksi tai hävitettäväksi. Euroopalainen jättekoodi (EWC) 07 07 99, ei luokiteltu vaaralliseksi jätteeksi. Hävitä voimassa olevien paikallisten ja kansallisten määräysten mukaisesti.

10. Jätteiden käsittely

11. Tekniset tiedot

KUVAUS	Vahakiillote betonilattioille, jotka on käsitelty Faceal Concrete Floor -järjestelmällä
KOOSTUMUS	Metalli-ioneja sisältävä akryylidispersio vesipohjaisessa faasissa, liuotin- ja silikonivapaa
OLOMUOTO	Neste
VÄRI	Luonnonvalkoinen
HAJU	Mieto, hieman ammoniakkin tuoksuinen
PH	8,5 ± 0,5
TIHEYS	1,01 ± 0,02 kg/l
VESIHÖYRYNLÄPÄISYYS	94 % ± 5 % (DIN 52615 ja EN ISO 7783-2)
VOC-PITOISUUS	36 g/l
MENEKKI	30–40 m ² /litra kerrokselta (1 kerros), 15–20 m ² /litra (2 kerrosta)
KUIVUMISAIKA	n. 30 min kerrosten välillä, kävelykelpoinen 6 h kuluttua
KÄYTTÖLÄMPÖTILA	väh. +10 °C
PAKKAUSKOKO	5 litraa
VARASTOINTI	+5...+30 °C, 12 kk alkuperäisessä suljetussa astiassa
VAARALUOKITUS	Ei luokiteltu vaaralliseksi asetuksen (EY) N:o 1272/2008 [CLP/GHS] mukaan
KULJETUSLUOKITUS	Ei luokiteltu vaaralliseksi kuljetusmääräysten mukaan (ADR, RID, ADN, IMDG)

12. Neuvonta ja vastuu

Lisätietoja ja neuvontaa tuotteen käytöstä saat Pintasuojaus Finland Oy:ltä, puh. +358 40 504 9009, sähköposti info@pintasuojaus.com, www.pintasuojaus.com.

Tämä tuoteseloste perustuu tämänhetkiseen tietoomme ja kokemukseemme tuotteesta. Se ei muodosta sopimusta eikä takaa tuotteen soveltuvuutta kaikkiin käyttökohteisiin. Käyttäjän tulee aina varmistaa tuotteen soveltuvuus kohteeseen ennen käyttöä, esimerkiksi koekäsitteilyllä. Pidätämme oikeuden muutoksiin ilman erillistä ilmoitusta. Tämä tuoteseloste korvaa kaikki aiemmat versiot.